

Impression Universelle

Универсальная грунтовка

Фиксирующая грунтовка глубокого проникновения для стен и потолков



Технический лист № 904

INT

Satin



НАЗНАЧЕНИЕ

ИНТЕРЬЕР

Для вертикальных поверхностей и потолков. Для всех жилых помещений.

ОСНОВНЫЕ КАЧЕСТВА

Основы: Для всех правильно подготовленных поверхностей здания.
Высококлассная полуматовая грунтовка, обеспечивающая оптимальную адгезию краски на всех поверхностях. Имеет исключительную проникающую способность и фиксацию благодаря очень малому размеру частиц смолы и водной дисперсии. Питает поверхность и фиксирует побеленную основу. Микропористая, неомываемая. Не откалывается. Не пристает к кисти при нанесении на дерево. Превосходное сцепление и схватывание.

ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ

В соответствии с Единым техническим документом 59-1 (DTU).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхность должна быть идеально чистой, сухой, очищенной от пыли, обработана фунгицидным средством в случае поражения плесенью/грибком. Очистить старую жирную поверхность, отполировать тонкой наждачной бумагой лакированную поверхность. Удалить старые обои до покраски стен.

ИНСТРУМЕНТЫ

Наносится валиком Микростар 10мм.

ТИПЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ	ПОДГОТОВКА
Новая гипсовая	Удалить пыль, заделать отверстия шпатлевкой при помощи шпателя. После полного высыхания отшлифовать очень тонкой наждачной бумагой и удалить пыль.
Гипсокартон	Удалить пыль, затем нанести Универсальную грунтовку, разведенную 5% воды.
Гладкий цемент с покрытием или штукатуркой	Очистить жесткой щеткой и удалить пыль. Покрыть шпатлевкой на водной основе в 1 или 2 слоя в зависимости от желаемого эффекта. После полного высыхания отшлифовать и удалить пыль.
Дерево и его производные	Отшлифовать тонкой наждачной бумагой и очистить жесткой щеткой. Обезжирить целлюлозным растворителем жирную древесину экзотических и хвойных пород. Сразу же нанести Универсальную грунтовку, разбавленную с 5% воды. Заполнить дырки мастикой. Отшлифовать тонкой наждачной бумагой и удалить пыль. Покрыть выравнивающей шпатлевкой (кроме окон и застекленных дверей). После полного высыхания отшлифовать очень тонкой наждачной бумагой и удалить пыль.
Старая крашеная поверхность	Проверить адгезию старых слоев краски. Очистить старые слои с плохим сцеплением. Если части с плохим сцеплением уже удалены, отскоблить эти места. Удалить старую известку и краску водой. Отчистить старую краску. Всегда полировать блестящие поверхности.

НАНЕСЕНИЕ

На пористые основы, развести на 5% водой. Не разводить при использовании на непористых основах.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид	Атласный.
Расход	от 10 до 12 м ² /л в зависимости от пористости поверхности.
Нанесение след. слоя	Около 4-5 ч. для пористых основ и 24 ч. для невпитывающих основ (в завис. от температуры и влажности воздуха). Становится сухой на ощупь через 30 мин.
Сухое вещество	54% по весу, 38% по объему.
Чистка инструмента	Помыть водой.
Плотность	1,35
Упаковка	Металлические банки 0,5л; 1л; 2,5л; 5л; 10л.
Хранение	1 год в оригинальной невскрытой упаковке. Беречь от замораживания.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наносить при температуре от +5°C до +30°C.
Не использовать при относительной влажности более 75%.

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КЛАССИФИКАЦИЯ AFNOR (Французская ассоциация стандартизации)	Семейство I – Класс 7b2.
Летучие органические соединения⁽¹⁾	ПДК, установленная Евросоюзом для данного вида продукции (кат. A/g) : 30г/л на 2010 г. Этот продукт содержит макс. 8г/л COV при нанесении.
БЕЗОПАСНОСТЬ	Ознакомьтесь с паспортом безопасности. Соответствует нормам действующего законодательства.

(1) Летучие органические соединения

* Информация об уровне выделения летучих веществ внутри помещения, представляющих риск интоксикации через дыхательные пути, по шкале от A+ (очень слабое выделение) до C (сильное выделение).

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ГРУНТОВКА

FT № 904 Edition 3 Février 2014. Cette fiche technique annule et remplace les précédentes éditions relatives au même produit. L'évolution des techniques étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente fiche technique n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Document consultable sur notre site www.ressource-peintures.com

